

Минеральное стекло MSR для защиты от радиации

Минеральное стекло MSR для защиты от радиации является идеальным решением для больниц, клиник и исследовательских лабораторий. Оно отличается небольшой толщиной и оптимальным соотношением цены-качества.

Такие его качества как энергоэффективность, защита от излучения, звукоизоляция, безопасность и отличные оптические свойства образуют единое функциональное целое

Возможна поставка звукозащитного или безопасного остекления в сочетании с защищающим от радиации стеклом в виде многослойной панели. Высокая степень защиты, равносильная толщине свинца > 8 мм, обеспечивается за счет использования литого композиционного материала.

Благодаря различным функциональным признакам **изоляционное стекло MSR** наряду с максимальной теплоизоляцией имеет множество других преимуществ, которые могут комбинироваться различным образом.

Особенности продукта:

- Защита от гамма-излучения и рентгеновского излучения
- Незначительная толщина стекла при высокой степени защиты
- Большие размеры листов
- Прозрачность
- Высокая стойкость к царапинам
- Высокая стойкость к ультрафиолету



Обзор размеров

Постоянные размеры

№ артикула	Наименов.	Толщина стекла	Значение Pb	Примечание	кг/м ²	Постоянные размеры
7147	Свинц.стекло	8 мм	1,5 мм	150 кВ	36	1.000 x 1.000 мм
7146	Свинц.стекло	9 мм	2,0 мм	150 кВ	40	300 x 400 мм
7148	Свинц.стекло	10 мм	2,0 мм	150 кВ	45	1.200 x 1.000 мм
7149	Свинц.стекло	13 мм	2,5 мм	150 кВ	54	1.500 x 1.000 мм
7150	Свинц.стекло	14 мм	3,0 мм	150 кВ	63	1.800 x 1.000 мм

Переменные размеры**

№ артикула	Наименов.	Толщина стекла	Значение Pb	Примечание	кг/м ²	Максимальные размеры
999	Свинц.стекло	6 мм	0,5 мм	60-150 кВ	20	1.650 x 2.350 мм
256	Свинц.стекло	6 мм	1,1 мм	60-150 кВ	27	1.200 x 2.600 мм
258	Свинц.стекло	7-9 мм	2,0 мм	60-150 кВ	40	1.000 x 2.000 мм
259	Свинц.стекло	7-9 мм	2,0 мм	60-150 кВ	40	1.200 x 2.600 мм
260	Свинц.стекло	14/15 мм	3,0 мм	60-200 кВ	67	1.200 x 2.600 мм
261	Свинц.стекло	14,7 мм	5,0 мм	511 keV гамма		1.000 x 1.500 мм
262	Свинц.стекло	21,8 мм	7,5 мм	511 keV гамма		1.000 x 1.500 мм

** Раскрой стекла при переменных размерах

При раскросе стекла рассчитывается следующее по размеру стандартное стекло.

Стандартные размеры: 800 x 200 мм; от 800 x 400 мм до 800 x 2.000 мм шагами по 100 мм, 1,000 x 200 мм; от 1.000 x 400 мм до 1.000 x 2.000 мм шагами 100 мм

Сроки поставок в зависимости от наличия товара на складе составляют от 2 до 12 недель.

